



DX0591 – Duxone® Verniz PU

Verniz bicomponente à base de resina acrílica reticulada com isocianato alifático. Indicado para pintura geral ou retoque, formando um sistema de dupla camada com Duxone Base Poliéster.

Instruções de Uso

	Relação Mistura (volume)	Para 5 partes de DX0591 adicionar 1 parte de catalisador DX0159.	
	Pot Life	2 – 3 horas @ 25°C	
	Ajuste Aplicação	Pistola Convencional: - Bico: 1.4 mm - Pressão: 40 – 50 lbf/in ²	Pistola HVLP: - Bico: 1.4 – 1.6 mm - Pressão: 6 – 8 lbf/in ²
	Aplicação	Aplicar 2 – 3 demãos.	
	Intervalo Demãos	Aguardar 5 a 10 minutos entre demãos.	
	Secagem	Ao Ar: - Toque: 30 minutos - Polimento: 16 horas	Estufa: - Flash-off: 30 minutos - Ciclo: 30 minutos @ 60°C
	Rendimento	7 m ² /litros para 3 demãos.	
	Aditivação	NA.	

Versão 00 – JUL/2016

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nossos Departamentos Técnico e de Vendas / Assistência Técnica se encontram a disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.